

JASS 5による温度補正值・構造体強度補正值（水戸市周辺）

JASS 5（2003年度版）の気温による補正值（T値）

普通ポルトランドセメント

補正值 (N/mm ²)	0	3	6
予想平均気温の範囲	16℃以上	8℃以上 16℃未満	3℃以上 8℃未満
補正期間	4/29 ~ 10/2	3/12 ~ 4/28 10/3 ~ 11/14	11/15 ~ 3/11

高炉セメントB種

補正值 (N/mm ²)	0	3	6
予想平均気温の範囲	17℃以上	13℃以上 17℃未満	10℃以上 13℃未満
補正期間	5/8 ~ 9/27	4/8 ~ 5/7 9/28 ~ 10/18	10/19 ~ 4/7

早強ポルトランドセメント

補正值 (N/mm ²)	0	3	6
予想平均気温の範囲	15℃以上	5℃以上 15℃未満	2℃以上 5℃未満
補正期間	4/21 ~ 10/7	2/17 ~ 4/20 10/8 ~ 12/5	12/6 ~ 2/16

中庸熟ポルトランドセメント

補正值 (N/mm ²)	0	3	6
予想平均気温の範囲	17℃以上	13℃以上 17℃未満	9℃以上 13℃未満
補正期間	5/8 ~ 9/27	4/8 ~ 5/7 9/28 ~ 10/18	10/19 ~ 4/7

JASS 5（2018年度版）の構造体強度補正值（S値）

普通ポルトランドセメント

補正值 (N/mm ²)	3	6	6（暑中期間）
予想平均気温の範囲	8℃以上 25℃未満	0℃以上 8℃未満	25℃以上
補正期間	3/7~7/9 8/31~11/16	11/17~3/6	7/10~8/30

高炉セメントB種

補正值 (N/mm ²)	3	6	6（暑中期間）
予想平均気温の範囲	13℃以上 25℃未満	0℃以上 13℃未満	25℃以上
補正期間	4/5~7/9 8/31~10/20	10/21~4/4	7/10~8/30

早強ポルトランドセメント

補正值 (N/mm ²)	3	6	6（暑中期間）
予想平均気温の範囲	5℃以上 25℃未満	0℃以上 5℃未満	25℃以上
補正期間	2/11~7/9 8/31~12/5	12/6~2/10	7/10~8/30

中庸熟ポルトランドセメント

補正值 (N/mm ²)	3	6	6（暑中期間）
予想平均気温の範囲	11℃以上 25℃未満	0℃以上 11℃未満	25℃以上
補正期間	3/25~7/9 8/31~10/31	11/1~3/24	7/10~8/30